







|  | CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | | ESPECIFICACIONES |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 2,4,6-TCA cedible | | ≤ LDQ (0,3 ng/L) |
| | 2,3,4,6-TeCA cedible | | ≤ LDQ (1 ng/L) |
| | PCA cedible | | ≤ LDQ (1 ng/L) |
| | 2,4,6-TBA cedible | | ≤ LDQ (2 ng/L) |
|  | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS & MECÁNICAS | | ESPECIFICACIONES |
| | Longitud | 38 44 | ± 0,4 mm – NCA 2,5 |
| | Diámetro | 24,5 | ± 0,3 mm – NCA 2,5 |
| | Bisel | | ± 0,5 mm – NCA 2,5 |
| | Humedad | | 4 % ± 2 % |
| | Cantidad de polvo | | ≤ 0,3 mg/tapón |
| | Fuerza de extracción | | 15 hasta 35 daN |
| | Recuperación dimensional | | ≥ 90 % en 30s – NCA 2,5 |
| | Impermeabilidad a líquidos | | > 1,5 bar |
| | Capilaridad | | ≤ 1mm |
|  | VISUAL | | ESPECIFICACIONES |
| | Marcado | | Fuego |
| | Granulometría del corcho | | 0,25 hasta 3 mm |
|  | CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | | ESPECIFICACIONES |
| | Residuos de peróxido (ISO 21128) | | ≤ 0,1 mg/tapón |
|  | MICROBIOLOGÍA (ISO 10718) | | ESPECIFICACIONES |
| | Levaduras y mohos | | < 10 UFC/tapón |
| | Bacterias aerobias | | < 10 UFC/tapón |
|  | GARANTÍA FUNCIONAL | | ESPECIFICACIONES |
| | Antes del taponado | | FCP de 6 meses |
| | Después del taponado | | 24 meses |



PRUEBAS DE CALIDAD

Documentos disponibles bajo solicitud



**NORMAS DE ENVASADO Y PALETIZACIÓN
CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO**

Documentos disponibles bajo solicitud